

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KEO SILICONE ACID JAPSEAL A200



MÔ TẢ

JAPSEAL A200 là keo silicone một thành phần sử dụng để trám trét cho nhiều mục đích khác nhau với đặc tính khô nhanh chóng, tạo ra kết cấu có độ co giãn và độ bền tuyệt vời.

ƯU ĐIỂM

- Đóng rắn nhanh
- Là keo một thành phần, đóng rắn ở nhiệt độ thường
- Giải phóng acid acetic trong quá trình đóng rắn, không gây nguy hại cho sức khỏe và thân thiện với môi trường.
- Bám dính tốt cho hầu hết bề mặt

ỨNG DỤNG

- **JAPSEAL A200** được sử dụng để trám trét và kết dính các loại cửa kính và cửa sổ
- **JAPSEAL A200** được sử dụng để dính kết tủ trưng bày, các cửa sổ cho các cửa hàng,...
- **JAPSEAL A200** được sử dụng để trám trét gạch men, bồn tắm, bồn rửa vòi sen, các thiết bị ống nước trong phòng tắm và nhà bếp
- Các ứng dụng công nghiệp chung được yêu cầu khác.

LỚP LÓT

Đối với hầu hết các chất nền, **JAPSEAL A200** không cần sơn lót. Kiểm tra bề mặt cần thi công trước khi quyết định xem có cần sơn lót hay không.

- 📍 Trụ sở chính: Tầng 05, Tòa nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
- 📍 Chi nhánh miền Trung: Lô 67 Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
- 📍 Chi nhánh miền Nam: Số 24, Đường 2D nối dài, KDC Nam Hùng Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP. HCM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thời gian đông kết bề mặt (26°C, độ ẩm 62%)	: 10 phút
Độ chảy xệ	: 0 mm
Lực kéo cực đại	: 0.5 Mpa
Độ giãn dài tại điểm đứt	: 300-350 %
Độ cứng shore A (72h)	: 12-14
Tỷ trọng	: 0,95 g/cm ³
Thời gian đông rắn hoàn toàn (dày 8mm, 25°C, độ ẩm 60%)	: 28-36 giờ
Khối lượng bay hơi (150°C, 90 phút)	: 40-43%
Tốc độ đùn chảy (23°C, độ ẩm 52%)	: 800 ml/phút

XỬ LÝ BỀ MẶT

Tất cả các bề mặt được liên kết phải sạch, khô và không có bụi, dầu, mỡ, chất bịt kín cũ và các chất gây ô nhiễm khác có thể ảnh hưởng đến độ bám dính. Bề mặt phải được làm sạch bằng phương pháp sau: Đầu tiên, loại bỏ dầu bằng vải thấm dung môi (cồn, acetone, chất tẩy rửa thích hợp), sau đó lau bằng vải sạch, để khô và dán keo trong vòng 30 phút sau khi làm sạch.

HẠN CHẾ SỬ DỤNG

- **JAPSEAL A200** không thể sử dụng để lắp ráp kết cấu;
- **JAPSEAL A200** không thích hợp cho các bề mặt có băng giá, ẩm ướt hoặc ở những nơi kín gió;
- **JAPSEAL A200** không phù hợp cho các mối nối ngâm trong nước hoặc tiếp xúc liên tục với nước
- Không nên sử dụng **JAPSEAL A200** trên bề mặt của tất cả các vật liệu có thể tiết ra dầu mỡ, chất làm dẻo hoặc dung môi;
- Không thể sử dụng **JAPSEAL A200** cho các vật liệu kim loại để tránh làm han gỉ do phản ứng với acid acetic giải phóng trong quá trình đông rắn.

LƯU Ý THI CÔNG

Nên miết keo để đảm bảo lấp đầy khoảng trống, lớp keo dày và tiếp xúc chặt với bề mặt nền. Mối nối keo nên được sửa chữa trong vòng 5 phút kể từ khi thi công.

- 📍 Trụ sở chính: Tầng 05, Tòa nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
- 📍 Chi nhánh miền Trung: Lô 67 Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
- 📍 Chi nhánh miền Nam: Số 24, Đường 2D nối dài, KDC Nam Hùng Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP. HCM

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

- 300ml x 24 chai/ thùng
- 200L/ thùng phuy

MÀU SẮC

- TRONG SUỐT
- TRẮNG NGÀ
- ĐEN

NHIỆT ĐỘ THI CÔNG

4°C đến 40 °C

NHIỆT ĐỘ SỬ DỤNG

-50°C đến 150 °C

THỜI HẠN SỬ DỤNG

- 12 tháng kể từ ngày sản xuất nếu lưu trữ nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 27°C.
- Xem hướng dẫn bảo quản và hạn sử dụng trên bao bì.

AN TOÀN

Vui lòng tham khảo **Material Safety Data Sheet (MSDS)** để biết thông tin chi tiết về an toàn sản phẩm.