

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KEO SILICONE ACID JAPSEAL A300



MÔ TẢ

JAPSEAL A300 là keo silicone một thành phần sử dụng để trám trét cho nhiều mục đích khác nhau với đặc tính khô nhanh chóng, tạo ra kết cấu có độ co giãn và độ bền tuyệt vời.

ƯU ĐIỂM

- Đóng rắn nhanh
- Là keo một thành phần, đóng rắn ở nhiệt độ thường
- Giải phóng acid acetic trong quá trình đóng rắn, không gây nguy hại cho sức khỏe và thân thiện với môi trường.
- Bám dính tốt cho hầu hết bề mặt

ỨNG DỤNG

- **JAPSEAL A300** được sử dụng để trám trét và kết dính các loại cửa kính và cửa sổ
- **JAPSEAL A300** được sử dụng để dính kết tủ trưng bày, các cửa sổ cho các cửa hàng,...
- **JAPSEAL A300** được sử dụng để trám trét gạch men, bồn tắm, bồn rửa vòi sen, các thiết bị ống nước trong phòng tắm và nhà bếp
- Các ứng dụng công nghiệp chung được yêu cầu khác.

📍 Trụ sở chính: Tầng 05, Tòa nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

📍 Chi nhánh miền Trung: Lô 67 Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

📍 Chi nhánh miền Nam: Số 24, Đường 2D nối dài, KDC Nam Hùng Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP. HCM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thời gian đông kết bề mặt (26°C, độ ẩm 62%)	: 10 phút
Độ chảy xệ	: 0 mm
Lực kéo cực đại	: 0.65 Mpa
Độ giãn dài tại điểm đứt	: 300 %
Độ cứng shore A (72h)	: 20-25
Tỷ trọng	: 1,00 g/cm ³
Thời gian đông rắn hoàn toàn (dày 8mm, 25°C, độ ẩm 60%)	: 20 giờ
Khối lượng bay hơi (150°C, 90 phút)	: 2,5%
Tốc độ đùn chảy (23°C, độ ẩm 52%)	: 550 ml/phút

LỚP LÓT

Đối với hầu hết các chất nền, **JAPSEAL A300** không cần sơn lót. Kiểm tra bề mặt cần thi công trước khi quyết định xem có cần sơn lót hay không.

XỬ LÝ BỀ MẶT

Tất cả các bề mặt được liên kết phải sạch, khô và không có bụi, dầu, mỡ, chất bịt kín cũ và các chất gây ô nhiễm khác có thể ảnh hưởng đến độ bám dính. Bề mặt phải được làm sạch bằng phương pháp sau: Đầu tiên, loại bỏ dầu bằng vải thấm dung môi (cồn, acetone, chất tẩy rửa thích hợp), sau đó lau bằng vải sạch, để khô và bắn keo trong vòng 30 phút sau khi làm sạch.

HẠN CHẾ SỬ DỤNG


- **JAPSEAL A300** không thể sử dụng để lắp ráp kết cấu;
- **JAPSEAL A300** không thích hợp cho các bề mặt có băng giá, ẩm ướt hoặc ở những nơi kín gió;
- **JAPSEAL A300** không phù hợp cho các mối nối ngâm trong nước hoặc tiếp xúc liên tục với nước
- Không nên sử dụng **JAPSEAL A300** trên bề mặt của tất cả các vật liệu có thể tiết ra dầu mỡ, chất làm dẻo hoặc dung môi;
- Không thể sử dụng **JAPSEAL A300** cho các vật liệu kim loại để tránh làm han gỉ do phản ứng với acid acetic giải phóng trong quá trình đông rắn.

LƯU Ý THI CÔNG

Nên dùng keo để đảm bảo lấp đầy khoảng trống. Sau khi dính keo giữa bề mặt chất nền và mối nối được sửa chữa trong vòng 5 phút kể từ khi thi công.

Kích thước thi công nên tuân thủ bảng sau:

Độ dày kính (mm)	Chiều cao tối đa	Chiều dài tối đa
8	40cm	200cm
10	44cm	200cm
15	60cm	200cm



Không dùng cho bể cá có chiều dài hoặc chiều rộng hơn 2m và chiều cao hơn 1.2m. Ngoài ra vật liệu kính có chiều dài và chiều rộng phải phù hợp.

- 📍 Trụ sở chính: Tầng 05, Tòa nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
- 📍 Chi nhánh miền Trung: Lô 67 Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
- 📍 Chi nhánh miền Nam: Số 24, Đường 2D nối dài, KDC Nam Hùng Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP. HCM

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

- 300ml x 24 chai/ thùng

MÀU SẮC

- TRONG SUỐT
- ĐEN
- TRẮNG NGÀ

(ĐẶT MÀU THEO YÊU CẦU)

NHIỆT ĐỘ THI CÔNG

4°C đến 40°C

NHIỆT ĐỘ SỬ DỤNG

-50°C đến 150 °C

THỜI HẠN SỬ DỤNG

- 12 tháng kể từ ngày sản xuất nếu lưu trữ nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 27°C.
- Xem hướng dẫn bảo quản và hạn sử dụng trên bao bì.

AN TOÀN

Vui lòng tham khảo **Material Safety Data Sheet (MSDS)** để biết thông tin chi tiết về an toàn sản phẩm.