

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KEO SILICONE KẾT CẤU VCC 795



MÔ TẢ

VCC 795 là keo silicone kết cấu một thành phần, đóng rắn trung tính, được thiết kế chuyên dụng cho liên kết kết cấu trong tường kính mặt dựng (curtain wall) của công trình xây dựng.

ƯU ĐIỂM

- Một thành phần, đóng rắn trung tính.
- Modul cao, độ bền cao, độ đàn hồi cao.
- Chịu được áp lực gió mạnh.
- Khả năng liên kết kết cấu vượt trội, kháng thời tiết và lão hóa xuất sắc.
- Không ăn mòn hầu hết các vật liệu nền.
- Độ bám dính tốt với phần lớn vật liệu xây dựng.

ỨNG DỤNG

- **VCC 795** được sử dụng để kết dính các công trình kính mặt dựng;
- **VCC 795** được sử dụng cho mục đích chống thấm
- **VCC 795** được sử dụng để dính kết các công trình xây dựng bằng kính và kim loại, đá và nhôm;
- **VCC 795** được sử dụng để điền đầy và trám kín các khe cửa ra vào và cửa sổ toà nhà
- **VCC 795** thích hợp cho các công trình nội thất và trang trí
- Các ứng dụng công nghiệp được yêu cầu chung khác.

📍 Trụ sở chính: Tầng 05, Toà nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội

📍 Chi nhánh miền Trung: Lô 67 Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

📍 Chi nhánh miền Nam: Số 24, Đường 2D nối dài, KDC Nam Hùng Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP. HCM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Ngoại quan	-	Mịn, không bọt khí, không vón cục
Thời gian khô bề mặt	phút	< 30
Độ chảy xệ	mm	0
Phương dọc	mm	Không biến dạng
Phương ngang	mm	
Tốc độ đùn	ml/phút	> 500
Độ cứng Shore A (sau 72h)	-	> 40
Co ngót	%	/
Ảnh hưởng của lão hóa nhiệt	-	-
- Mất khối lượng	%	< 4%
- Nứt	-	Không
- Phấn hóa	-	Không
Cường độ kéo tại 23°C		
- Điều kiện tiêu chuẩn	MPa	> 1.2
- Sau ngâm nước		/
- Sau sấy ở 100°C		/
Độ giãn dài khi đứt	%	> 200
Tỷ trọng	g/cm ³	1.45 ± 0.02
Thời gian khô hoàn toàn	giờ	≤ 48
Khả năng chịu nhiệt	°C	-50 ~ 150
Nhiệt độ thi công	°C	4 ~ 40
Màu sắc	-	Đen

📍 Trụ sở chính: Tầng 05, Toà nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

📍 Chi nhánh miền Trung: Lô 67 Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

📍 Chi nhánh miền Nam: Số 24, Đường 2D nối dài, KDC Nam Hùng Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP. HCM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- **Xử lý bề mặt:**

Bề mặt vật liệu phải được thổi bụi hoặc rửa sạch. Sau đó lau kỹ bằng cồn, acetone hoặc dung môi thích hợp. Đảm bảo bề mặt khô và bôi keo trong vòng 30 phút sau khi làm sạch.

- **Sử dụng sơn lót:**

Trong đa số trường hợp, VCC 795 không cần sơn lót. Tuy nhiên, cần kiểm tra trên bề mặt cụ thể để quyết định. Trước khi thi công chính thức, nên thử độ bám dính giữa keo và vật liệu nền để đảm bảo tương thích.

- **Thi công:**

Bôi keo sao cho khe liên kết được lấp đầy hoàn toàn, lớp keo đặc và tiếp xúc sát với bề mặt vật liệu. Việc hiệu chỉnh mỗi keo nên được thực hiện trong vòng 30 phút sau khi thi công.

- **Nhiệt độ thi công:**

Thích hợp từ 4°C đến 40°C.

HẠN CHẾ SỬ DỤNG

- Không thi công trên bề mặt ẩm ướt, có tuyết hoặc trong không gian kín khí.
- Không dùng cho các mối nối ngầm hoặc nơi bị ngâm nước lâu dài.
- Không dùng trên bề mặt vật liệu có tiết dầu, chất hóa dẻo hoặc dung môi.
- Không dùng với vật liệu phản ứng với ketoxime sinh ra trong quá trình đóng rắn (ví dụ: đồng, thủy ngân).

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

- 300ml x 24 tuýp/hộp
- 590ml x 20 xúc xích/hộp

MÀU SẮC

Đen

- 📍 Trụ sở chính: Tầng 05, Tòa nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội
- 📍 Chi nhánh miền Trung: Lô 67 Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng
- 📍 Chi nhánh miền Nam: Số 24, Đường 2D nối dài, KDC Nam Hùng Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP. HCM

HẠN SỬ DỤNG

Bảo quản nơi khô ráo, mát mẻ dưới 27°C. Hạn dùng tiêu chuẩn là 18 tháng kể từ ngày sản xuất. Tham khảo thêm trên bao bì sản phẩm. Sau thời hạn này, sản phẩm không được đảm bảo hiệu suất như ban đầu.

AN TOÀN

Vui lòng tham khảo **Bảng Dữ liệu An toàn (MSDS)** của **VCC 795** để biết thêm chi tiết.

- 📍 Trụ sở chính: Tầng 05, Tòa nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội
- 📍 Chi nhánh miền Trung: Lô 67 Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng
- 📍 Chi nhánh miền Nam: Số 24, Đường 2D nối dài, KDC Nam Hùng Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP. HCM