

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KEO DÁN GƯƠNG VCC 803



MÔ TẢ

VCC 803 là keo silicone trung tính một thành phần, dễ dàng sử dụng và thân thiện với môi trường. **VCC 803** là keo đặc biệt được sản xuất để sử dụng trong việc dán gương. **VCC 803** được lưu hoá bằng độ ẩm trong không khí ở nhiệt độ phòng để tạo thành một lớp bọt kín bền bỉ và linh hoạt.

ƯU ĐIỂM

- Là keo silicone một thành phần
- Không ăn mòn hầu hết các chất nền
- Bám dính tốt với hầu hết các vật liệu xây dựng như kính, kim loại, đá, gốm sứ,..., đặc biệt thích hợp với đồng, vàng, các kim loại để phủ lên gương kính.

ỨNG DỤNG

- **VCC 803** trám kín và liên kết các loại gương phủ kim loại khác nhau
- **VCC 803** trang trí kính trong và ngoài trời và dán cửa và cửa sổ
- **VCC 803** một số công dụng thích hợp khác.

📍 Trụ sở chính: Tầng 05, Toà nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội

📍 Chi nhánh miền Trung: Lô 67 Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

📍 Chi nhánh miền Nam: Số 24, Đường 2D nối dài, KDC Nam Hùng Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP. HCM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thời gian đông kết bề mặt (26°C, độ ẩm 62%)	: 8-10 phút
Độ chảy xệ	: 0 mm
Khả năng bám dính	: 0.45 Mpa
Tốc độ đùn chảy (23°C, độ ẩm 52%)	: 550ml/phút
Độ cứng shore A (72h)	: 22
Độ giãn dài tại điểm đứt	: 230%
Tỷ trọng riêng (g/cm ³)	: 1.00
Thời gian khô hoàn toàn (mẫu dày 8mm, 25°C, độ ẩm 60%)	: 35 giờ
Khả năng biến dạng sau khi ngâm nước-UV	: Không biến dạng
Độ linh hoạt ở nhiệt độ thấp (-10°C)	: Đạt
Độ đàn hồi sau khi gia nhiệt không khí và nước tuần hoàn	: ≥80%

XỬ LÝ BỀ MẶT

Tất cả các bề mặt được liên kết phải sạch, khô và không có bụi, dầu, mỡ, chất bịt kín cũ và các chất gây ô nhiễm khác có thể ảnh hưởng đến độ bám dính. Bề mặt phải được làm sạch bằng phương pháp sau: Đầu tiên, loại bỏ dầu bằng vải thấm dung môi (cồn, acetone, chất tẩy rửa thích hợp), sau đó lau bằng vải sạch, để khô và bắn keo trong vòng 30 phút sau khi làm sạch.

HẠN CHẾ SỬ DỤNG

- **VCC 803** không thể sử dụng ở những nơi kín gió
- Không sử dụng **VCC 803** ở những nơi có nhiệt độ thấp hơn 5oC và những nơi cao hơn 40oC
- Không sử dụng **VCC 803** ở những nơi thường xuyên tiếp xúc với nước.
- Không thể sử dụng **VCC 803** cho những vật liệu chảy dầu mỡ, chất dẻo hoặc dung môi như chất bảo quản kim loại, gỗ được bôi dầu,...
- Không để **VCC 803** tiếp xúc với chất tẩy rửa có tính axit hoặc kiềm để đảm bảo màu sắc.

LƯU Ý THI CÔNG

Keo **VCC 803** có thể dịch chuyển trong 5 phút sau khi bắn và phải đảm bảo lấp đầy khoảng trống để đảm bảo được cường độ bám dính với vật liệu nền.

- 📍 Trụ sở chính: Tầng 05, Toà nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội
- 📍 Chi nhánh miền Trung: Lô 67 Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng
- 📍 Chi nhánh miền Nam: Số 24, Đường 2D nối dài, KDC Nam Hùng Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP. HCM

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

- 300ml x 20 túi/ thùng

MÀU SẮC

- TRONG SUỐT

NHIỆT ĐỘ THI CÔNG

5°C đến 40 °C

NHIỆT ĐỘ SỬ DỤNG

-50°C đến 150 °C

THỜI HẠN SỬ DỤNG

- 18 tháng kể từ ngày sản xuất nếu lưu trữ nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 27°C.
- Xem hướng dẫn bảo quản và hạn sử dụng trên bao bì.

AN TOÀN

Vui lòng tham khảo **Material Safety Data Sheet (MSDS)** để biết thông tin chi tiết về an toàn sản phẩm.