

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KEO ACRYLIC VCC A100



MÔ TẢ

VCC A100 là keo acrylic một thành phần, không độc hại, không ăn mòn, thân thiện với môi trường, sử dụng cho mục đích trám trét nội thất

ƯU ĐIỂM

- Không độc hại, thân thiện với môi trường , không chứa kim loại nặng
- Là keo một thành phần, đông rắn ở nhiệt độ thường
- Có thể sơn phủ.

ỨNG DỤNG

- **VCC A100** được sử dụng để trám trét cửa, cửa sổ, tủ gỗ cao cấp và các đồ nội thất khác.
- **VCC A100** trang trí cho ốp chân tường, trần thạch cao, gỗ, gạch men và đá
- **VCC A100** được sử dụng trực tiếp để trát tường, cá vết nứt mép trần,..
- Các ứng dụng công nghiệp chung được yêu cầu khác.

XỬ LÝ BỀ MẶT

Tất cả các bề mặt được liên kết phải sạch, khô và không có bụi, dầu, mỡ, chất bịt kín cũ và các chất gây ô nhiễm khác có thể ảnh hưởng đến độ bám dính. Bề mặt phải được làm sạch bằng phương pháp sau: Đầu tiên, loại bỏ dầu bằng vải thấm dung môi (cồn, acetone, chất tẩy rửa thích hợp), sau đó lau bằng vải sạch, để khô và dán keo trong vòng 30 phút sau khi làm sạch.

- 📍 Trụ sở chính: Tầng 05, Tòa nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội
- 📍 Chi nhánh miền Trung: Lô 67 Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng
- 📍 Chi nhánh miền Nam: Số 24, Đường 2D nối dài, KDC Nam Hùng Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP. HCM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thời gian đông kết bề mặt (26°C, độ ẩm 62%)	: 18 phút
Độ chảy xệ	: 0 mm
Lực kéo cực đại	: 0,8 Mpa
Độ đùn chảy	: 450 mL/phút
Độ giãn dài tại điểm đứt	: 300 %
Độ đàn hồi	: 30%
Độ cứng shore A (72h)	: 50
Tỷ trọng	: 1.5 g/cm ³
Thời gian đông rắn hoàn toàn (dày 8mm, 25°C, độ ẩm 60%)	: 40-45 giờ
Khối lượng bay hơi (150°C, 90 phút)	: 27%
Độ linh hoạt ở nhiệt độ thấp (-5°C)	: Không nứt gãy

LỚP LÓT

Đối với hầu hết các chất nền, **VCC A100** không cần sơn lót. Kiểm tra bề mặt cần thi công trước khi quyết định xem có cần sơn lót hay không.

HẠN CHẾ SỬ DỤNG

- **VCC A100** không thể sử dụng để lắp ráp kết cấu và các bề mặt nhẵn như kính và tấm nhôm- nhựa.
- **VCC A100** không thích hợp cho các bề mặt có băng giá, ẩm ướt hoặc ở những nơi kín gió;
- **VCC A100** không phù hợp cho các mối nối ngâm trong nước hoặc tiếp xúc liên tục với nước.
- Không nên sử dụng **VCC A100** trên bề mặt của tất cả các vật liệu có thể tiết ra dầu mỡ, chất làm dẻo hoặc dung môi;
- Lớp sơn phủ phải đợi chất trám khô hoàn toàn trước khi thi công
- Việc thi công **VCC A100** phải được thực hiện trong điều kiện thoáng gió

LƯU Ý THI CÔNG

Nên miết keo để đảm bảo lấp đầy khoảng trống, lớp keo dày và tiếp xúc chặt với bề mặt nền. Mối nối keo nên được sửa chữa trong vòng 5 phút kể từ khi thi công.

- 📍 Trụ sở chính: Tầng 05, Tòa nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội
- 📍 Chi nhánh miền Trung: Lô 67 Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng
- 📍 Chi nhánh miền Nam: Số 24, Đường 2D nối dài, KDC Nam Hùng Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP. HCM

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

- 300ml x 24 chai/ thùng

MÀU SẮC

- TRẮNG NGÀ
- ĐEN
- XÁM

NHIỆT ĐỘ THI CÔNG

4°C đến 40°C

NHIỆT ĐỘ SỬ DỤNG

-10°C đến 80°C

THỜI HẠN SỬ DỤNG

- 18 tháng kể từ ngày sản xuất nếu lưu trữ nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 27°C.
- Xem hướng dẫn bảo quản và hạn sử dụng trên bao bì.

AN TOÀN

Vui lòng tham khảo **Material Safety Data Sheet (MSDS)** để biết thông tin chi tiết về an toàn sản phẩm.