

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KEO SILICONE TRUNG TÍNH VCC A500 PLUS FAST MOVE

MÔ TẢ

VCC A500 Plus Fast Move là keo trám silicone trung tính một thành phần, đàn hồi vĩnh viễn, dùng để trám các mối nối giữa các vật liệu khác nhau ở những nơi ẩm ướt. Keo đông rắn ở nhiệt độ phòng dưới tác động của độ ẩm không khí để tạo thành cao su silicone đàn hồi vĩnh viễn.

ƯU ĐIỂM

- **VCC A500 Plus Fast Move** khô nhanh
- **VCC A500 Plus Fast Move** di chuyển nhanh
- **VCC A500 Plus Fast Move** chống thấm 100%
- **VCC A500 Plus Fast Move** ít mùi, giữ cho bề mặt sạch sẽ như mới
- **VCC A500 Plus Fast Move** chống co ngót
- **VCC A500 Plus Fast Move** chống nứt

ỨNG DỤNG

- **VCC A500 Plus Fast Move** dùng để dán kính vào khung kim loại (như cửa trượt phòng tắm và cửa trượt ban công);
- **VCC A500 Plus Fast Move** dùng để dán cửa sổ và cửa ra vào;
- **VCC A500 Plus Fast Move** dán nhanh các phụ kiện kim khí như ray dẫn hướng và ròng rọc;
- **VCC A500 Plus Fast Move** dùng để dán vật liệu trang trí nội thất

📍 Trụ sở chính: Tầng 05, Toà nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam

📍 Chi nhánh miền Trung: Lô 67 Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường An Khê, TP. Đà Nẵng

📍 Chi nhánh miền Nam: Số 24, Đường 2D nối dài, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, TP. HCM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tỉ trọng ở 25°C (GB/T 13477)	: 1.49 ± 0.02 g/mL
Thời gian hình thành màng	: 5 phút
Độ chảy theo chiều dọc và chiều ngang	: 0 mm
Khả năng đùn chảy	: 565 ml/phút

Thông số sản phẩm (đã đóng rắn) [23°C, 50% RH]

Độ giãn dài khi đứt (GB/T 528)	: 180,8%
Độ bền kéo (GB/T 528)	: 2.0 MPA
Độ cứng Shore A (GB/T 531-1999)	: 50
Đóng rắn dần ở 23°C và 50% R.U	: 4mm/24 giờ
Phục hồi đàn hồi (GBT 13477.8-2017)	: 98%
Thời gian bảo quản dưới 35°C	: 12 tháng

HƯỚNG DẪN SỬ

- Bề mặt phải khô và sạch.
- Loại bỏ dầu mỡ và bụi bẩn trên bề mặt.
- Dán băng keo che phủ, sau đó phủ keo trám.
- Hoàn tất và gỡ bỏ băng keo che phủ

MÀU SẮC

- ĐEN

NHIỆT ĐỘ ÁP DỤNG LÝ TƯỞNG

5°C đến 45°C

NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC

-50°C đến ~ 150 °C

- 📍 Trụ sở chính: Tầng 05, Tòa nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam
- 📍 Chi nhánh miền Trung: Lô 67 Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường An Khê, TP. Đà Nẵng
- 📍 Chi nhánh miền Nam: Số 24, Đường 2D nối dài, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, TP. HCM

THỜI HẠN SỬ DỤNG

- 12 tháng kể từ ngày sản xuất nếu lưu trữ nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 35 °C
- Xem hướng dẫn bảo quản và hạn sử dụng trên bao bì.

AN TOÀN

Vui lòng tham khảo **Material Safety Data Sheet (MSDS)** để biết thông tin chi tiết về an toàn sản phẩm.

- 📍 Trụ sở chính: Tầng 05, Tòa nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam
- 📍 Chi nhánh miền Trung: Lô 67 Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường An Khê, TP. Đà Nẵng
- 📍 Chi nhánh miền Nam: Số 24, Đường 2D nối dài, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, TP. HCM