

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KEO ÉP GÓC HAI THÀNH PHẦN VCC PUR 2K



MÔ TẢ

VCC PUR 2K là keo polyurethane hai thành phần, đóng rắn khi tiếp xúc với độ ẩm trong không khí để tạo thành lớp keo đàn hồi có độ bền cơ học cao. **VCC PUR 2K** có khả năng bám dính tốt với nhiều loại vật liệu và được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, công nghiệp và nội thất.

ƯU ĐIỂM

- Định vị nhanh
- Phạm vi bám dính rộng
- Cường độ bám dính rất cao
- Khả năng chịu thời tiết rất tốt
- Có thể phun sơn sau khi đóng rắn

ỨNG DỤNG

- Lắp ráp góc khung cửa và cửa sổ hợp kim nhôm
- Liên kết đồ cửa và cửa sổ (mullion)
- Liên kết kết cấu cửa tấm che khung cửa sổ và profile nhôm hợp kim anodized hoặc sơn tĩnh điện
- Liên kết kết cấu trong sản xuất hệ mặt dựng (curtain wall)

- 📍 Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- 📍 Showroom: B136 Tầng B1-R1, TTTM Vincom Mega Mall Royal City, Số 72A Đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- 📍 Chi nhánh miền Trung: Lô 67, Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường An Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.
- 📍 Chi nhánh miền Nam: Số 24, Đường 2D nối dài, Khu dân cư Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, TP.HCM, Việt Nam

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thời gian tạo màng:	20 - 30 phút
Thời gian định vị:	3 giờ
Tỷ lệ trộn A:B:	1:1
Độ bền kéo (JC/T2560-2020 7.11.2):	20,8 MPa
Độ bền kéo sau chu kỳ nhiệt độ cao - thấp: (JC/T2560-2020 7.11.5)	17,1 MPa
Độ cứng (Shore A)(JC/T2560-2020 7.10):	85

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Tỷ lệ trộn: A:B = 1:1 (theo thể tích)
- Sử dụng súng bắn keo: Thời gian thao tác của hệ xi lanh đôi (tandem) và ống trộn tĩnh là 30 phút
- Làm sạch bề mặt cần dán khi bắt đầu lại việc sử dụng hộp keo (cartridge) và sau mỗi lần thay ống trộn tĩnh
- Cần loại bỏ 20 g keo đầu tiên

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

- Làm sạch các vết bẩn trên bề mặt mối nối như dầu và bụi.
- Phủ keo trám đều lên bề mặt mối nối.
- Lắp ghép các phần và cố định bằng máy.
- Làm sạch phần keo chưa đóng rắn bị dư bằng dung dịch làm sạch chuyên dụng.

- 📍 **Trụ sở chính:** Tầng 5, Tòa nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- 📍 **Showroom:** B136 Tầng B1-R1, TTTM Vincom Mega Mall Royal City, Số 72A Đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- 📍 **Chi nhánh miền Trung:** Lô 67, Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường An Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.
- 📍 **Chi nhánh miền Nam:** Số 24, Đường 2D nối dài, Khu dân cư Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, TP.HCM, Việt Nam

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

- 600ml x 10chai/thùng

MÀU SẮC

- KEM
(MÀU SẮC THEO YÊU CẦU)

THỜI HẠN SỬ DỤNG

- 12 tháng kể từ ngày sản xuất nếu lưu trữ nơi khô ráo, nhiệt độ từ 5-25°C.
- Xem hướng dẫn bảo quản và hạn sử dụng trên bao bì

AN TOÀN

Vui lòng tham khảo **Material Safety Data Sheet (MSDS)** để biết thông tin chi tiết về an toàn sản phẩm.

- 📍 Trụ sở chính: Tầng 5, Toà nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- 📍 Showroom: B136 Tầng B1-R1, TTTM Vincom Mega Mall Royal City, Số 72A Đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- 📍 Chi nhánh miền Trung: Lô 67, Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường An Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.
- 📍 Chi nhánh miền Nam: Số 24, Đường 2D nối dài, Khu dân cư Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, TP.HCM, Việt Nam

