

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KEO ACRYLATE VCC 302



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Gốc hóa học	Acrylate
Cơ chế đóng rắn	Trùng hợp gốc tự do
Ngoại quan	A: Xanh lá B: Đỏ
Tỷ trọng	A: 1.03 kg/l B: 1.02 kg/l
Tỷ lệ trộn	1:1
Độ nhớt	3500 – 7500
Cường độ kéo cắt	>18 MPa
Thời gian khô bề mặt	4-6 phút
Độ cứng	>70
Độ ổn định	Dạng sệt thixotropic
Nhiệt độ thi công	5 đến 40 độ C
Thời gian mở	4 đến 6 phút
Thời gian cố định	9 phút
Độ giãn dài tới đứt	200%

- Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Showroom: B136 Tầng B1-R1, TTTM Vincom Mega Mall Royal City, Số 72A Đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Chi nhánh miền Trung: Lô 67, Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường An Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.
- Chi nhánh miền Nam: Số 24, Đường 2D nối dài, Khu dân cư Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, TP.HCM, Việt Nam



HOTLINE: +84 898 83 11 88



WEBSITE: <https://vccsealant.com>



EMAIL: info@vccsealant.com

Cường độ kháng trượt của mỗi nối chồng	12 MPa
Nhiệt độ làm việc	-40 đến 90 độ C

MÔ TẢ

VCC 302 là keo acrylate biến tính kết cấu hiệu suất cao, hai thành phần và đóng rắn ở nhiệt độ phòng. Có thể sử dụng trên các bề mặt kim loại, thép carbon, thép không gỉ, hợp kim nhôm, tấm mạ kẽm, nhựa, gỗ, đá, thủy tinh, gốm sứ, nam châm và vật liệu khác.

ƯU ĐIỂM

- Đóng rắn nhanh ở nhiệt độ phòng
- Cường độ liên kết cao
- Sử dụng được trên nhiều bề mặt
- Có thể sử dụng trên bề mặt dầu và tiết ra dầu
- Dễ sử dụng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Xử lý bề mặt: Không cần vệ sinh bề mặt quá sạch

Sử dụng: Thành phần A và thành phần B được trộn trực quan theo tỷ lệ 1:1 (không cần quá chính xác) và áp dụng lên bề mặt vật liệu liên kết

Quá trình đóng rắn: Sau khi thi công, keo khô sau 3-8 phút ở nhiệt độ phòng, có thể đạt cường độ ban đầu sau 1 giờ và hoàn thành đóng rắn sau 24 giờ.

Trước khi sử dụng hàng loạt, hãy thử nghiệm làm quen với hiệu suất và phương pháp sử dụng sản phẩm, tránh ảnh hưởng đến hiệu quả liên kết do thao tác chưa đúng kỹ thuật.

AN TOÀN KHI SỬ DỤNG

1. Tránh để da và quần áo dính keo khi sử dụng. Tránh để keo tiếp xúc với mắt và miệng. Nếu xảy ra, hãy rửa sạch bằng nhiều nước và đến ngay cơ sở y tế để được chăm sóc y tế kịp thời.
2. Để xa tầm tay trẻ em.
3. Không trộn hai thành phần khi không sử dụng

- 📍 **Trụ sở chính:** Tầng 5, Tòa nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- 📍 **Showroom:** B136 Tầng B1-R1, TTTM Vincom Mega Mall Royal City, Số 72A Đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- 📍 **Chi nhánh miền Trung:** Lô 67, Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường An Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.
- 📍 **Chi nhánh miền Nam:** Số 24, Đường 2D nối dài, Khu dân cư Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, TP.HCM, Việt Nam



MÀU SẮC

- THÀNH PHẦN A: MÀU XANH
- THÀNH PHẦN B: MÀU ĐỎ

THỜI HẠN SỬ DỤNG

- 24 tháng kể từ ngày sản xuất nếu lưu trữ nơi khô ráo, nhiệt độ 25°C.
- Xem hướng dẫn bảo quản và hạn sử dụng trên bao bì.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

- 20 hoặc 80g/ cặp
- 12 cặp/ hộp
- 12 hộp/ thùng

AN TOÀN

Vui lòng tham khảo **Material Safety Data Sheet (MSDS)** để biết thông tin chi tiết về an toàn sản phẩm.

- 📍 Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- 📍 Showroom: B136 Tầng B1-R1, TTTM Vincom Mega Mall Royal City, Số 72A Đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- 📍 Chi nhánh miền Trung: Lô 67, Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường An Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.
- 📍 Chi nhánh miền Nam: Số 24, Đường 2D nối dài, Khu dân cư Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, TP.HCM, Việt Nam

