

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KEO ĐA NĂNG JAPSEAL V-BOND V1



MÔ TẢ

JAPSEAL V-BOND V1 là loại keo đa năng có độ bền cao. Keo dán xây dựng tạo ra liên kết chắc chắn và bền lâu trên hầu hết các vật liệu nền xây dựng.

ƯU ĐIỂM

- Hỗ trợ nhiều phương pháp thao tác: hàn khô, hàn nóng, định vị kéo dây và phủ gạt.
- Có độ bám dính tốt với nhiều loại bề mặt khác nhau.
- Dễ dàng vệ sinh.
- Có thể thay thế đinh.
- Không đông cứng trong vòng 30 phút. Độ bền liên kết tăng gấp đôi khi được gắn lại sau khi tách rời.

ỨNG DỤNG

JAPSEAL V-BOND V1 có độ bám dính ban đầu và độ bám dính cực mạnh, có thể định vị nhanh chóng, và độ bền tăng gấp đôi sau mỗi lần tách. **JAPSEAL V-BOND V1** có thể chịu được trọng lượng, không cần giá đỡ. Sản phẩm thân thiện với môi trường và có thời gian mở lâu. Trong vòng 30 phút, có thể điều chỉnh và dán lại nhiều lần trên bề mặt đã được dán sẵn. Thích hợp cho việc lắp đặt và sản xuất bảng quảng cáo, biển tên & bảng hiệu, hộp đèn, nó cũng được sử dụng rộng rãi trong việc lắp đặt tấm ốp, vật liệu trần, đường trang trí, phào chỉ và các vật liệu khác.

- 📍 Trục sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- 📍 Showroom: B136 Tầng B1-R1, TTTM Vincom Mega Mall Royal City, Số 72A Đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- 📍 Chi nhánh miền Trung: Lô 67, Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường An Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.
- 📍 Chi nhánh miền Nam: Số 24, Đường 2D nối dài, Khu dân cư Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, TP.HCM, Việt Nam



HOTLINE: +84 898 83 11 88



WEBSITE: <https://vccsealant.com>



EMAIL: info@vccsealant.com

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Ngoại quan	:	Dạng paste mịn
Thời gian mở (open time)	:	15 – 30 phút (phụ thuộc thời tiết)
Thời gian đóng rắn	:	24 giờ
Khả năng chịu nhiệt	:	-20 ~ +80°C
Hàm lượng rắn (không gồm CaCO ₃)	:	58,9%
Độ bền kéo trượt (72 giờ)	:	≥ 1,7 MPa
Độ bền kéo trượt (8 giờ)	:	≥ 0,7 MPa

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

- Làm sạch bề mặt thi công để đảm bảo trên bề mặt thi công không có bụi hoặc dầu mỡ.
- Cắt đầu tuýp, lắp vòi và cắt theo kích thước mong muốn
- Bơm keo dạng điểm hoặc đường, dán lên bề mặt và ép nhẹ
- Sau khi bôi keo lên bề mặt chịu lực:
 - ✓ Trải đều
 - ✓ Đợi 2-20 phút
 - ✓ Ép chặt hai bề mặt để cố định
 - ✓ Đạt cường độ sử dụng sau 12 giờ
 - ✓ Đạt cường độ tối đa sau 72 giờ
- Khi lắp ráp: Ép trong 15 giây hoặc đến khi cố định
- Keo dư có thể làm sạch bằng dung môi như acetone hoặc thinner.

- 📍 **Trụ sở chính:** Tầng 5, Tòa nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- 📍 **Showroom:** B136 Tầng B1-R1, TTTM Vincom Mega Mall Royal City, Số 72A Đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- 📍 **Chi nhánh miền Trung:** Lô 67, Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường An Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.
- 📍 **Chi nhánh miền Nam:** Số 24, Đường 2D nối dài, Khu dân cư Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, TP.HCM, Việt Nam



HOTLINE: +84 898 83 11 88



WEBSITE: <https://vccsealant.com>




EMAIL: info@vccsealant.com


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


VCC V-BOND

MỘT SỐ CÁCH BẮN KEO MẪU


CÁCH BẮN ĐƯỜNG KEO KHÔNG ĐÚNG CÁCH



1 Làm sạch bề mặt vật liệu, đảm bảo bề mặt không có bụi bẩn, nước hay dầu mỡ



2 Bôi keo lên bề mặt vật cần dán



3 Dính nhẹ vật cần dán vào bề mặt vật liệu, sau đó kéo bề mặt liên kết ra và giữ trong khoảng 2 giây, lặp lại 2-3 lần để tăng tốc độ bay hơi và khô của keo. Sau đó gắn lại.



4 Cố định bằng miếng dán hoặc băng dính trong ít nhất từ 48-72 tiếng và đảm bảo keo đã khô hoàn toàn trước khi sử dụng



Bắn kiểu đường wavy chữ W



Bắn kiểu thanh dọc song song



Bắn kiểu hình chữ Z



Bắn kiểu Hoa Tỳ



Bắn theo hình chữ nhật khoảng giữa bắn kiểu các thanh dọc



Bắn hình lục giác, khoảng giữa bắn kiểu các thanh dọc



Bắn kiểu đường ngang



Bắn kiểu thanh dọc cách đoạn

CÁCH BẮN ĐƯỜNG KEO KHÔNG ĐÚNG CÁCH



Bắn điểm dày > 0,5cm

*Lưu ý: Độ dày của đường keo từ 0,3-0,5cm

LỚP LÓT

Đối với hầu hết các chất nền, **JAPSEAL V-BOND V1** không cần sơn lót. Kiểm tra bề mặt cần thi công trước khi quyết định xem có cần sơn lót hay không.

LƯU Ý THI CÔNG

- Keo chưa đóng rắn có thể lau bằng dung môi. Sau khi khô, phần dư có thể cạo bỏ
- Không dùng cho vật liệu trên 70°C
- Chỉ dùng cho dán phẳng, không dùng cho: Kết cấu kính, trám kín
- Không phù hợp môi trường ngâm nước thường xuyên
- Bảo quản nơi khô mát, đặt thẳng đứng sau khi sử dụng

- Trụ sở chính: Tầng 5, Toà nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Showroom: B136 Tầng B1-R1, TTTM Vincom Mega Mall Royal City, Số 72A Đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Chi nhánh miền Trung: Lô 67, Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường An Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.
- Chi nhánh miền Nam: Số 24, Đường 2D nối dài, Khu dân cư Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, TP.HCM, Việt Nam



HOTLINE: +84 898 83 11 88



WEBSITE: <https://vccsealant.com>



EMAIL: info@vccsealant.com

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

- 300ml x 24 chai/thùng

MÀU SẮC

- TRONG

THỜI HẠN SỬ DỤNG

- 18 tháng kể từ ngày sản xuất nếu lưu trữ nơi khô ráo, nhiệt độ từ 5-27°C và độ ẩm từ 30-70%
- Xem hướng dẫn bảo quản và hạn sử dụng trên bao bì

AN TOÀN

Vui lòng tham khảo **Material Safety Data Sheet (MSDS)** để biết thông tin chi tiết về an toàn sản phẩm.

- 📍 Trụ sở chính: Tầng 5, Toà nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- 📍 Showroom: B136 Tầng B1-R1, TTTM Vincom Mega Mall Royal City, Số 72A Đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- 📍 Chi nhánh miền Trung: Lô 67, Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường An Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.
- 📍 Chi nhánh miền Nam: Số 24, Đường 2D nối dài, Khu dân cư Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, TP.HCM, Việt Nam



HOTLINE: +84 898 83 11 88



WEBSITE: <https://vccsealant.com>



EMAIL: info@vccsealant.com