THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KEO SILICONE CHỐNG CHÁY VCC V101



MÔ TẢ

VCC V101 là keo trám một thành gốc silicone. Khi sử dụng, keo sẽ phản ứng với độ ẩm trong không khí để đóng rắn thành một lớp trám kín có độ đàn hồi.

ỨNG DỤNG

- **VCC V101** được sử dụng để thi công riêng biệt ở các mối nối
- **VCC V101** có thể kết hợp sử dụng với **PU Foam Chống Cháy B1**
- **VCC V101** được sử dụng để lắp đặt cửa chống cháy
- **VCC V101** sử dụng cho các mối nối yêu cầu khả năng chống cháy.
- **VCC V101** có thể sử dụng cho các ứng dụng khác đã được thử nghiệm và chứng minh hiệu quả.

ƯU ĐIỂM

- Là keo một thành phần, dễ sử dụng, có khả năng đùn và tính thixotropic tốt trong khoảng nhiệt độ từ 4°C đến 40°C.
- **VCC V101** đóng rắn trung tính, không ăn mòn.
- Độ bám dính tốt với các vật liệu xây dựng phổ biến như kính, nhôm, thép,..
- Cấp độ chống cháy đạt mức FV-0
- Khả năng chống chịu thời tiết tuyệt vời: chống tia UV, ozone và nước.
- Khả năng chịu nhiệt độ cao và thấp xuất sắc: sau khi đóng rắn, không bị giòn, cứng hoặc nứt ở -50°C, không bị mềm hoặc suy giảm ở 150°C, vẫn giữ được độ bền và đàn hồi tốt.
- Tương thích tốt với các loại keo silicone trung tính khác

Trụ sở chính: Tầng 5, Toà nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Showroom: B136 Tầng B1-R1, TTTM Vincom Mega Mall Royal City, Số 72A Đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Chi nhánh miền Trung: Lô 67, Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường An Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.

Chi nhánh miền Nam: Số 24, Đường 2D nối dài, Khu dân cư Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, TP.HCM, Việt Nam

HOTLINE: +84 898 83 11 88 **WEBSITE: https://vccsealant.com** **EMAIL: info@vccsealant.com**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thời gian khô bề mặt (26°C, độ ẩm 52%)	: 30 phút
Độ chảy xệ	: 0 mm
Tỷ trọng	: 1,49 g/mL
Tốc độ đùn chảy	: 450 mL/phút
Độ bám dính kéo	: 0,6 MPa
Độ đàn hồi	: 85 %
Khả năng chống cháy	: Cấp FV-0
Hao tổn khối lượng	: 5%
Độ bám dính sau khi kéo lạnh – ép nóng	: Không phá huỷ
Độ giãn dài và độ bám dính sau khi ngâm trong nước	: Không phá huỷ
Liên kết căng cố định	: Không phá huỷ

HẠN CHẾ SỬ DỤNG

- Không phù hợp cho các mối nối kết cấu hoặc nơi tiếp xúc lâu dài với nước.
- Sơn phủ hoặc lớp phủ chỉ được thực hiện sau khi keo đã đóng rắn hoàn toàn.
- Sử dụng ngay trong ngày sau khi mở nắp.
- Điều kiện thi công lý tưởng: 15-35°C, độ ẩm 55-75% RH.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

- 300ml x 24 chai/thùng
- 500ml x 20 túi/thùng
- 200L/phuy

Trụ sở chính: Tầng 5, Toà nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.
Showroom: B136 Tầng B1-R1, TTTM Vincom Mega Mall Royal City, Số 72A Đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.
Chi nhánh miền Trung: Lô 67, Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường An Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.
Chi nhánh miền Nam: Số 24, Đường 2D nối dài, Khu dân cư Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, TP.HCM, Việt Nam
HOTLINE: +84 898 83 11 88 **WEBSITE: https://vccsealant.com** **EMAIL: info@vccsealant.com**

MÀU SẮC

- TRẮNG
- ĐỎ
- XÁM

THỜI HẠN SỬ DỤNG

- 12 tháng kể từ ngày sản xuất nếu lưu trữ nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 25°C.
- Xem hướng dẫn bảo quản và hạn sử dụng trên bao bì.

AN TOÀN

Vui lòng tham khảo **Material Safety Data Sheet (MSDS)** để biết thông tin chi tiết về an toàn sản phẩm.

Trụ sở chính: Tầng 5, Toà nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.
Showroom: B136 Tầng B1-R1, TTTM Vincom Mega Mall Royal City, Số 72A Đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.
Chi nhánh miền Trung: Lô 67, Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường An Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.
Chi nhánh miền Nam: Số 24, Đường 2D nối dài, Khu dân cư Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, TP.HCM, Việt Nam
HOTLINE: +84 898 83 11 88 **WEBSITE: https://vccsealant.com** **EMAIL: info@vccsealant.com**