THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KEO ACRYLIC CHỐNG CHÁY LAN VCC V102



MÔ TẢ

VCC V102 là chất bịt kín gốc acrylic một thành phần ngăn cháy lan. Keo Acrylic ngăn cháy lan, **VCC V102** có độ đàn hồi rất tốt và có thể sơn phủ được.

ỨNG DỤNG

- **VCC V102** được sử dụng để thi công riêng biệt ở các mối nối
- **VCC V102** được sử dụng kết hợp với **PU Foam Chống Cháy B1**
- **VCC V102** sơn phủ được với hầu hết các loại sơn gốc nước và sơn tổng hợp
- **VCC V102** sử dụng được với nhiều loại vật liệu nền khác nhau như gạch xây, bê tông, thạch cao, v.v.
- **VCC V102** được sử dụng cho các vật liệu và vị trí đã được thử nghiệm khác.

ƯU ĐIỂM

- Là keo một thành phần dễ sử dụng
- Dễ dàng làm sạch bằng nước
- Có thể sơn phủ được
- Hầu như không có mùi khó chịu
- Không tạo khói khi cháy
- Không độc hại với sức khoẻ con người và thân thiện với môi trường

Trụ sở chính: Tầng 5, Toà nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Showroom: B136 Tầng B1-R1, TTTM Vincom Mega Mall Royal City, Số 72A Đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Chi nhánh miền Trung: Lô 67, Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường An Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.

Chi nhánh miền Nam: Số 24, Đường 2D nối dài, Khu dân cư Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, TP.HCM, Việt Nam

HOTLINE: +84 898 83 11 88 **WEBSITE: https://vccsealant.com** **EMAIL: info@vccsealant.com**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thời gian đông kết bề mặt (26°C, độ ẩm 52%)		: 14 phút
Độ chảy xệ		: 0 mm
Lực kéo căng cực đại		: 0,6 Mpa
Độ cứng shore A (72h)		: ≥ 45
Độ đàn hồi		: 55 %
Tốc độ đùn chảy		: 336 mL/phút
Tỷ trọng		: 1,6 g/mL
Độ giãn dài khi đứt		: 160 %
Độ giãn dài khi đứt sau khi ngâm trong nước		: 200 %
Tính linh hoạt ở nhiệt độ thấp (-7°C)		: Không đứt
Hao tổn khối lượng		: 20%
Khả năng chống cháy	Khả năng bắt cháy của các mẫu thử lan sang các kết cấu cố định	: Không bắt cháy
	Khả năng bắt cháy của mẫu thả giọt lên bông cotton tẩy nhờn	: Không bắt cháy

HẠN CHẾ SỬ DỤNG

- **VCC V102** không thích hợp để liên kết các vật liệu có bề mặt nhẵn như kính và tấm nhôm-nhựa.
- **VCC V102** không thích hợp cho PE, PP, PC, PMMA, PTFE, nhựa mềm, chất nền cao su tổng hợp và bitum.
- **VCC V102** không thích hợp sử dụng cho các mối nối kết cấu hoặc những nơi thường xuyên tiếp xúc với nước.
- Lớp sơn hoặc lớp phủ phải đợi chất trám khô hoàn toàn trước khi thi công
- Thi công ở nơi thông thoáng và nhiệt độ môi trường xung quanh từ 5-40ºC

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

- 300ml x 24 chai/thùng

Trụ sở chính: Tầng 5, Toà nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Showroom: B136 Tầng B1-R1, TTTM Vincom Mega Mall Royal City, Số 72A Đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Chi nhánh miền Trung: Lô 67, Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường An Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.

Chi nhánh miền Nam: Số 24, Đường 2D nối dài, Khu dân cư Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, TP.HCM, Việt Nam

HOTLINE: +84 898 83 11 88 **WEBSITE: https://vccsealant.com** **EMAIL: info@vccsealant.com**

MÀU SẮC

TRẮNG / XÁM / ĐỎ

THỜI HẠN SỬ DỤNG

- 18 tháng kể từ ngày sản xuất nếu lưu trữ nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 25°C.
- Xem hướng dẫn bảo quản và hạn sử dụng trên bao bì.

AN TOÀN

VCC V102 không độc hại sau khi khô hoàn toàn, nhưng tránh tiếp xúc với mắt trước khi khô hoàn toàn. Trong trường hợp tiếp xúc với mắt, rửa sạch bằng nhiều nước và đến cơ sở y tế gần nhất. Sản phẩm trước khi khô nên để xa tầm tay trẻ em.

Vui lòng tham khảo **Material Safety Data Sheet (MSDS)** để biết thông tin chi tiết về an toàn sản phẩm.

Trụ sở chính: Tầng 5, Toà nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.
Showroom: B136 Tầng B1-R1, TTTM Vincom Mega Mall Royal City, Số 72A Đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.
Chi nhánh miền Trung: Lô 67, Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường An Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.
Chi nhánh miền Nam: Số 24, Đường 2D nối dài, Khu dân cư Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, TP.HCM, Việt Nam
HOTLINE: +84 898 83 11 88 **WEBSITE: https://vccsealant.com** **EMAIL: info@vccsealant.com**